

'23/12/12 10:57 AM

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目		試験方法	生地No.	1	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2021	変退色								
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色								
			汚染								
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	変退色								
			汚染								
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥								
			湿潤								
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色								
	ドライクリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法	汚染								
			液汚染								
寸法変化率(%)・物性	色泣き (級)	大丸法	汚染								
	塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色								
	昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色								
	ホルムアルデヒド	JIS L1041:2011 B法	ppm								
	浸せき法 (級)	JIS L1096:2010 D法	タテ								
			ヨコ								
	ビリング (級)	JIS L1076:2012 ICI試験機法	5時間								
	接触冷温感 [q・max] (W/cm ²)	温度検出器と試験片の温度差 ΔT=10℃	裏面								
	毛羽付着 (級)	セロテープ法	表 裏								
	保温性 (%)	JIS L1096:2010 A法									
混用率 (%)		JIS L1030-2:2012	ポリエステル 80.3 綿 19.7								

備考 依頼者指定項目

色	1	D999黒(糸)	2	3	4	5	6	7	8
生地見本									

当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード	
	商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	平湖市三禾染整股份有限公司
	担当者	汤伟
	所在地	
品名	品番	C20ET80 32/1 AG+
	色数	1点
依頼書記載混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	
	ホルムアルデヒド物性	

試験機関名	上海申碧奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734		
	受付 2023年 12月 11日		
発行	2023年 12月 12日		
	報告書 No.SH- 2359232-1/1		
処理	作成	担当	確認
	周晓雯	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030-2:2012			

SQN-JL-25-30 NO.1



No. SH- 2151239-1/1

証 明 書

依頼者 平湖市三禾染整股份有限公司 殿

2021年 02月 01日 提出された試料について試験の結果は下記の通りであることを報告します。

上海申啓泰辛格检测技术有限公司
一般財団法人 マンケン品質検査協会
上海試験センター

印

品名 / 品番 32/1 C20ET80 AG+ /

試験項目 抗菌防臭加工

1点

試験方法 JIS L 1902 (定量試験・菌液吸収法・混釈平板培養法)

試験結果 下記のとおり

試験試料*1		洗濯*2 回数	抗菌活性値*3
1	L236浅灰花	0	4.5
2	L236浅灰花	10	4.3
3			
4			
5			
6			
7			
8			

*1 菌接種時に0.05%非イオン界面活性剤を使用し、試験試料の減菌は、オートクレーブによる

*2 洗濯方法は、(一社)繊維評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」による

*3 $\log C_0 > \log T_0$ の場合、 $\log T_0$ を $\log C_0$ として計算している

試験菌種(保存番号)	Staphylococcus aureus (NBRC12732)
接種菌濃度	1.0×10^5 (CFU/mL)

試験成立の判定

対照試料*4 接種直後生菌数 ($\log C_0$)	4.3	増殖値 $2.9 \geq 1.0$ (試験成立)
対照試料18時間培養後生菌数 ($\log C_t$)	7.2	

*4 対照試料として綿標準布を使用

	1	2	3	4	5	6	7	8
試験結果	MENKEN	MENI						

(一財)マンケン品質検査協会
上海試験センター

上海市闵行区都会路1885号3F
TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734

作成	担当	確認
処理	周曉雯	黄培莉

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)

National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)

国家针织产品质量监督检验中心

National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

TTTS-WT21012078



检验检测报告

Test Report



第1页 共2页

客户 提供 信息 及 要 求	委托单位/地址	平湖市三禾染整股份有限公司			送样人:	/
		平湖市城西路899号			电话:	/
	生产单位/地址	/				
	样品信息	样品名称:	AG+纱线 32/1C20ET80 L236浅灰花 商标:			/
		面料				
样品总数:		1块				
号型规格:		/	颜色:	/		
	质量等级:	/	安全类别:	/		
	产品款号或货号:	/				
判定标准: GB/T 20944.3-2008 纺织品 抗菌性能的评价 第3部分:振荡法						
样品描述	1# L236浅灰花针织物30×100cm					
检验性质	委托检验	样品接收日期	2021-02-02	报告发布日期	2021-02-09	
检验日期	2021-02-02			至	2021-02-09	
执行标准	见附页					
检验结论	检验结果及符合性见附页。					
	检验单位盖章					
备注	/					

批准:

鲍子亨

审核:

方倩

编制:

鲍子亨




速乾性 : 拡散性残留水分率 (カケン法)

当所受付番号	SH-2151281-2/2
依頼者名	平湖市三禾染整有限公司
品名	32/1 C20ET80 AG+
品番	
色番	L236浅灰花

測定結果

測定時間(min)	拡散性残留水分率(%)
0	100.0
5	86.3
10	71.3
15	56.6
20	42.1
25	29.0
30	17.9
35	9.3
40	4.8
45	2.3
50	1.3
55	1.2
60	1.0
65	1.0
70	0.8
75	---
80	---
85	---
90	---
95	---
100	---
105	---
110	---
115	---
120	---



洗濯処理方法 : 未処理

発行日 : 2021年 02月 02日
 検査機関名 : 一般財団法人 メンケン品質検査協会
 上海試験センター



天纺标检测认证股份有限公司
TianFangBiao Standardization Certification & Testing Co.,Ltd.

国家服装质量监督检验中心(天津)
National Clothing Quality Inspection & Supervision Center(Tianjin)
国家针织产品质量质量监督检验中心
National Knitted Product Quality Inspection & Supervision Center

检验检测报告
Test Report

TTTS-WT21012078 第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	执行标准/备注
1#	L236浅灰花针织物30×100cm					
金黄色葡萄球菌抑菌率	/	%	≥70	99	符合	GB/T 20944.3-2008 国内标准空白布 洗涤50次

'21/2/3 11:05 AM

※本証明書に記載の試験結果は、ご提出の試料に対するものであって、ロウを代表するものではありません。

生地品質検査報告書

試験項目			試験方法	生地No.	1	L236浅灰花	2	3	4	5	6	7	8
染色堅牢度	耐光 (級)	JIS L0842:2004	変退色										
	洗濯 (級)	JIS L0844:2011 A-2法 (セッケン)	変退色 汚染 液汚染										
	汗 (級)	JIS L 0848:2004	酸	変退色 汚染 変退色 汚染									
			アルカリ										
	摩擦 (級)	JIS L0849:2013 II形 タテ/ヨコ	乾燥 湿潤										
	水 (級)	JIS L0846:2004	変退色 汚染										
	ドライ クリーニング (級)	JIS L0860:2020 A-1法	変退色 汚染 液汚染										
	色泣き (級)	大丸法	汚染										
	塩素処理水 (級)	JIS L0884:1996 B法	変退色										
昇華 (級)	JIS L0854:2013	変退色 汚染											
ホルムアルデヒド			JIS L1041:2011 B法	ppm									
寸法変化率(%)・物性	浸せき法	JIS L1096:2010 D法	タテ ヨコ										
	ドライ法	JIS L1096:2010 J-2法	タテ ヨコ										
	接触冷温感 [q・max] (W/cm ²)	温度検出器と 試験片の温度差 ΔT=10℃	裏面										
	吸水性 (秒)	JIS L1907:2010 滴下法	初期 処理後	12 -									
	速乾性 (%)	拡散性残留水分率	初期 処理後	1.0 -									
	混用率 (%)	JIS L1030-2: 2012											
	備考 依頼者指定項目 参考:代表的な速乾性の基準値 60分後の水分率:30%以下												
	色	1	L236浅灰花	2	3	4	5	6	7	8			
生地 本													

当センターの書面による承認を経ずに試験報告書のコピー(全文コピーを除く)はご遠慮下さい

納入先	会社名	
	担当者	
	分類コード 商品コード	
納入者	納入者コード	
	会社名	平湖市三禾染整有限公司
	担当者	朱伟华
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
	品名	32/1 C20ET80 AG+
	品番	
	色数	1点
依頼書記載 混用率(%)		

判定	適用規格	
	染色堅牢度	合格(色)・不合格(色)
	ホルムアルデヒド 物性	合格(色)・不合格(色)

試験機関名	上海申馨奈辛格检测技术有限公司 一般財団法人 染料品質検査協会 法人 上海試験センター 上海市闵行区都会路1885号3F TEL:021-6490-4061 FAX:021-6490-1734		
受付	2021年 02月 01日		
発行	2021年 02月 02日 報告書 No.SH- 2151281-1/2		
処理	作成	担当	確認
	周晓雯	黄培莉	
添付白布			
混用率(%)			
JIS L 1030-2:2012			

SQN-JL-25-3 NO.1