

品質試験報告書



614122889-1 (完)
2015年3月24日

上海湘伊実業有限公司 殿

ご提出の試料に対する試験結果は下記の通りです

上海愛麗紡織技術檢驗有限公司
一般財団法人 ボーケン品質評価機構
BOKEN 上海浦西試験センター
上海市普陀区中江路879弄18号抜きビル12号楼2楼
TEL 021-5283-0011 FAX 021-5283-6061

N o . 品名・品番・混率・支数

1. 伊麗紗(加工品 チャコール)・KL150305・50T30R20C・32/1
2. 対比品 ネイビー

〔試験項目〕

保湿性水分率測定

〔試験方法〕

提出された試料 (20cm×20cmに採取) を絶乾状態にし、質量を測定する。次に温度40℃×湿度90%に4時間、続けて温度20℃×湿度65%に4時間放置する。各条件1時間毎に質量を測り、水分率 (%) を求める。

〔試験結果〕

温湿度	時間	水分率 (%)	
		1 加工品 チャコール	2 対比品 ネイビー
40℃ 90%	1h	7.6	7.2
	2h	7.6	7.2
	3h	7.6	7.2
	4h	7.7	7.2
20℃ 65%	5h	5.9	5.5
	6h	5.8	5.4
	7h	5.8	5.4
	8h	5.8	5.4

(別添チャート参照)

提出試料

1 2


(備考)

・上記試験は依頼者指定による

BOKEN BOKEN BOKI

本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
事業所公印の無い報告書は弊会の責任を負いかねます。

保湿性水分率測定



* 本試験結果はご提出の試料に対するものであって、荷口を代表するものではありません。

品質検査報告書



表示事項	組成表示		取扱表示																		
			サイズ表示																		
			原産国表示																		
製品検査	外観	材料縫製	耐洗濯性	外観縫製	寸法変化率(%)																
				変退色(級)																	
				ブリード(級)																	
				ハッカリング(級)																	
生地検査	項目	試験方法\生地No.	1. D245チャコール	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.											
	耐光(級)	JIS L 0842	変																		
	洗濯(級)	JIS L 0844 A-2号	変汚																		
	汗(級)	JIS L 0848 酸・アルカリ	変汚																		
	摩擦(級)	JIS L 0849 II形	乾湿																		
	紫外線遮蔽率(%)	測定波長280-400nm	99.0																		
生地見本	1. D245チャコール	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.													
処理	受付/	2015 年 3 月 11 日		発行	2015 年 3 月 21 日		検査機関	BOKEN 上海愛麗紡織技術試験有限公司													
	発行担当者	李秋兰	発行責任者		萬木	No. 6141 22431-1		一般財団法人 ボーケン品質評価機構 上海浦西試験センター													
TEL:86-(0)21-5283-0011 FAX:86-(0)21-5283-6001																					

納入先	会社名	上海湘伊実業有限公司
	地区・店名	浙江省平湖市城西路899号
	分類コード	TEL:0573-85096258 FAX:0573-85167090
	商品コード	
納入者	会社名	上海湘伊実業有限公司
	所在地	浙江省平湖市城西路899号
	担当者	富萍萍
品名品番	伊麗紗 (アイテム:靴下、ニットシャツ / 組織:編物)	
	色数 1	
判定	添付白布	
	適用規格	
	製品検査	
	生地検査	合格()・不合格()
判定	混率: T50R30C20	
	支数: 32/1	

检 验 报 告



CKTC-WT17011247

第2页 共2页

检测项目	项目描述	单位	标准值	实测值	评价	方法标准/备注
1#	灰色					
抗菌性	金黄色葡萄球菌抑 菌率	%	≥80	97.6	符合	FZ/T 73023-2006
	大肠杆菌抑菌率	%	≥70	92.2		
	白色念珠菌抑菌率	%	≥60	91.4		

以下空白



No. SH- 2151240-1/1

証 明 書

依頼者 平湖市三禾染整股份有限公司 殿

2021年 02月 01日 提出された試料について試験の結果は下記の通りであることを報告します。

2021年 03月 01日

上海申啓奈辛格检测技术有限公司
一般財団法人 メンケン品質検査協会
上海試験センター

印

品名 / 品番 ELYSE 32/1 T50RY30C20 /

試験項目 抗菌防臭加工

1点

試験方法 JIS L 1902 (定量試験・菌液吸収法・混釈平板培養法)

試験結果 下記のとおり

試験試料*1		洗濯*2 回数	抗菌活性値*3
1	L/E3001浅麻灰	0	3.9
2	L/E3001浅麻灰	10	1.6
3			
4			
5			
6			
7			
8			

*1 菌接種時に0.05%非イオン界面活性剤を使用し、試験試料の減菌は、オートクレーブによる

*2 洗濯方法は、(一社)繊維評価技術協議会「SEKマーク繊維製品の洗濯方法」による

*3 $\log C_0 > \log T_0$ の場合、 $\log T_0$ を $\log C_0$ として計算している

試験菌種(保存番号)	Staphylococcus aureus (NBRC12732)
接種菌濃度	1.0×10^5 (CFU/mL)

試験成立の判定

対照試料*4 接種直後生菌数 ($\log C_0$)	4.3	増殖値 $2.9 \geq 1.0$ (試験成立)
対照試料18時間培養後生菌数 ($\log C_t$)	7.2	

*4 対照試料として綿標準布を使用

	1	2	3	4	5	6	7	8
試験試料								

(一財)メンケン品質検査協会
上海試験センター

上海市闵行区都会路1885号3F
TEL 021-6490-4061 FAX 021-6490-1734

作成	担当	確認
艾研	黄培莉	小林

※本証明書に記載の試験結果はご提出の試料に対するものであって、ロットを代表するものではありません。



检验报告



第1页 共2页

客 户 提 供 信 息	委托单位/地址	上海湘伊实业有限公司 浙江省平湖市城西路899号				送样人: --- 电话: ---
	生产单位/地址	上海湘伊实业有限公司 浙江省平湖市城西路899号				
	样品信息	样品名称:	ELYSE袜子	商标: -----		
		样品总数:	3双			
		号型规格:	-----	颜色: -----		
质量等级:		-----	安全类别: -----			
	产品款号或货号:	ET50C20RY30				
样品描述		1# 灰色				
检验性质		委托检验	样品受理日期	2017-03-22	报告签发日期	2017-03-28
执行标准		FZ/T 73023-2006 抗菌针织品 (AAA)				
检验结论		检验结果及符合性见附页。 检验单位盖章				
非标准检验方法说明		-----				贴 样
检验结果的不确定度		-----				
备注		-----				

批准:

审核:

编制:

吴春英

贴 样

贴 样